



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula x-tra fill 140

1. POPIS PRODUKTU

Pojivo pro dřevný tmel na vodní bázi. Speciální formulace vláknem vyztuženého tmelu s vylepšenou plnivostí u širších spár. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu pro tmelení spár. Pro tmelení parket. Univerzálně použitelný na všechny druhy dřevin a na korek. Všeobecně použitelný pod všechny eukula povrchové úpravy.

- Rychleschnoucí.
- Dobrá plnicí schopnost.
- Žádné tmavé zbarvení spár pod olejem.
- Lehké zpracování.
- Na bázi vysoce kvalitních alifatických akrylátových disperzí.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Smíchat s cca 5-10% (dle hmotnosti) jemného dřevěného prachu bez kovových částic z podlahy, která se bude tmelit, a vytvořit špachtlovatelnou kaši. Ocelovou nerezovou špachtlí spáry čistě vyplnit. V případě potřeby po krátké době schnutí podlahu ještě jednou přešpachtlovat. Po zaschnutí provést jemné přebroušení podlahy tak, aby na povrchu nezůstaly vůbec žádné zbytky tmelu.

Upozornění:

- Odborně vybroušený podklad musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- Nečistoty, vosky nebo staré laky nacházející se ve spárách mohou omezit přilnavost tmelu a způsobit tak vypadnutí tmelu ze spáry částečně už při provádění jemného broušení.
- Mimořádně vhodný je jemný prach z talířových brusek (jednokotoučová, vícekotoučová, krajová bruska). Nevhodný je prach z dlouhého brusu pásovou bruskou.
- U prkenných podlah, starých podlah se širokými spárami, plovoucích podlah, přibíjených nebo šroubovaných podlah hrozí nebezpečí vypadávání vytvřeného tmelu. Tyto podlahy se proto zpravidla netmelí.
- Teplota v prostoru, podlahy a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než +15°C. Optimální podmínky se pohybují v rozpětí 18° - 25°C.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula x-tra fill 140

- Dbát na všechna odborná pravidla.
- Čištění nářadí vodou. Vytvrzené zbytky produktu lze odstranit pouze mechanicky.

3. SPOTŘEBA

Orientační hodnota: 50 ml/m² (20 m²/litr).

V závislosti na šířce spár, brusu a savosti dřeviny je zvýšená spotřeba možná.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný je tmel po odpaření vody.

Všeobecná upozornění ke schnutí a následným krokům:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou schnutí významně prodloužit.
- Při tmelení širokých spár se schnutí také silně prodlužuje.
- Pro urychlení odpařování vody a rychlejší schnutí doporučujeme používat Dr. Schutz Ventilátor TG 1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 12 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Zkontrolujte si natištěné datum výroby. Uchovávat mimo dosahu dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou objevovat naschlé usazeniny. Tyto je nutné před použitím přecedit.

6. TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda / polyakrylát / kyselina křemičitá / vosky / aditiva / rozpouštědla / Obsahuje směs: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140 / GISCODE W2+ (1K-laky na vodní bázi, VOC < 5%, bez NMP)
ADR/RID: žádná nebezpečí ve smyslu transportních předpisů.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula x-tra fill 140

CLP/GHS: žádné označení. UFI: C171-D0HW-7008-V47Q

Pro další údaje k označení a pro bezpečné používání si prosím prostudujte důkladně bezpečnostní list. Dodržujte běžná bezpečnostní opatření i při použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné obaly vyhod'te do domácího odpadu k další recyklaci.

7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- Všechny údaje jsou uváděny při podmínkách teploty 23°C / 50% relativní vlhkost vzduchu / 3-násobná výměna vzduchu za hodinu. Podmínky přímo na staveništi mohou způsobit odchylky a změnu v konečném výsledku. Referenční dřevina: dub.
- V produktu se mohou při skladování objevit usazeniny, které je možné protřepáním opět lehce zhomogenizovat.

8. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz a eukula povrchových úprav.

Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula x-tra fill 140

Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 5152 - 9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.