

Secura tvrdá ochranná vrstva



1 POPIS PRODUKTU

Speciální polymerní nátěr na vodní bázi. Hedvábně matný. Pro ošetření nebo oživení povrchu podlah po čištění po pokládce nebo po základním čištění. Určený pro profesionální použití v objektech.

- Chrání podlahu.
- Redukuje přilnutí nečistot a ulehčuje běžné denní čištění.
- Dobrá odolnost proti rýhám od podpatků.
- Protiskluzný ochranný film. Vhodný pro ošetření sportovních podlah.
- Metalicky zesíťovaná polymerní disperze.
- Vysoký podíl pevných částic.
- Je vhodná pro sanaci ochranné vrstvy metodou High-Speed.

Vhodná pro použití na nesavé povrchy s uzavřenými póry:

- PVC/LVT
- Linoleum, pokud je porézní tak po penetraci produktem Lino Primer
- Lakované dřevěné podlahy
- Použití na lité EP/PU podlahy, polyolefin, kaučuk a kamenné podlahy je podmíněně možné, ale nutno otestovat přímo ve specifických objektových podmínkách.

Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dr-schutz.cz.

2 POUŽITÍ

Produkt **Secura tvrdá ochranná vrstva** před použitím dobře protřepat. Nanést neředěnou tence a stejnoměrně na odborně základním čištěním připravený a suchý povrch pomocí mopy **Lasička** nebo plochým mopem (např. **Profi-mop s mikrovláknovým potahem**) v podélném směru. Po zaschnutí první vrstvy tento postup opakovat ještě jednou v příčném směru.

Upozornění:

- Povrch musí být odborně správně připraven. Musí být zbaven všech zbytků ošetřovacích prostředků a nepřilnutých starých ochranných nátěrů. Musí být zdrsňený, čistý, suchý, bez zbytků olejů, vosků a prachu (*).
- Při nanášení zamezit přímému slunečnímu záření a průvanu.
- Podlahové topení závčas vypnout.
- V případě potřeby jsou po intenzivním čištění další nátěry možné.
- Teplota povrchu podlahy a teplota materiálu nesmí být během aplikace nižší než +15°C. Optimální podmínky se pohybují v rozpětí 18-25°C.

3 SPOTŘEBA

25-30 g/m² každý nátěr (Orientační hodnota: 30-40 m²/l)

Secura tvrdá ochranná vrstva



4 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a pro další zpracování je nátěr připravený po odpaření vody (30 – 60 minut). Opatrně použitelný je nátěr po 12 hodinách.

Upozornění:

- Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.
- Odpařování vody může být urychleno pohybem vzduchu. Doporučujeme používat náš ventilátor TG1.

5 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Doporučený produkt pro běžné denní čištění: R1000 čistící přípravek / PU čistič / Aktivní čistící přípravek R280. Dbát také na informace v návodech na ošetřování a čištění, které najdete na www.dr-schutz.cz.

6 SKLADOVÁNÍ

Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Voda / Polyacrylát / Polyurethan / Glycoether / Kyselina křemičitá / Vosky / Aditiva / Parfémy TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / Konzervační látky BRONOPOL BENZISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / Obsahuje směs z 5-Chlor-2-methyl-2H isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Giscode: GE10 (emulze/disperze)

ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: Žádné označení nebezpečí. UFI: CFJ0-W0VM-Q00G-36D7

Další údaje k bezpečnému použití najdete v bezpečnostním listu produktu.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Všechny údaje platí při 23°C/50% relativní vlhkosti vzduchu/3-násobné výměně vzduchu za hodinu. Podmínky přímo v objektu mohou být odlišné a způsobit změny nebo odchylky.
- Zkontrolujte si číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávejte pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchejte produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- Matné nátěry mohou mít v závislosti na aplikaci tendenci ke tvorbě viditelných tahů. V případě pochybností doporučujeme provést vzorek na konkrétním povrchu.
- U porézních, starších podlahovin LINOLEUM, které byly vylouhovány použitím silných alkalických čističů, může dojít ve výjimečných případech ke zprašování nátěru. Doporučení: Povrch nejprve napenetrovat produktem Lino Primer.

Secura tvrdá ochranná vrstva



- Zamezit tvorbě převrstvených a dlouhým použitím ztmavnutých polymerních nátěrů.
- Opotřebené, znečištěné nebo poškozené polymerní nátěry musí být pravidelně odstraňovány metodou intenzivního základního čištění. Doporučujeme použít produkt Turbo základní čistič. Ochrana podlahy zůstane zachována tehdy, pokud bude po základním čištění opět provedeno ošetření povrchu ochranným nátěrem. Ošetřovací cyklus se orientuje podle stupně zatížení konkrétní podlahy.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

(*) Dbát na všechna upozornění v technické informaci „TI_CZ_002 Příprava povrchů“.

www.dr-schutz.cz - Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

floorcolor
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinností provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.